

SANTO 300



Zusammensetzung | *composition*

89% PVC, 11% Polyester-Gewirke

Breite | *width*

140 cm

Gewicht | *weight*

1036 g/lfm

Scheuertouren | *martindale rubs*

300000

Kettapport | *warp repeat*

--

Schussrapport | *weft repeat*

--

Lichtechtheit | *colour fastness*

6

Reibechtheit | *abrasion resistance*

trocken: 4-5 nass: 4-5

Pilling | *pilling*

Besonderheiten | *specials*

Fleckschutz, Desinfektionsmittelbeständig,
Blutbeständig, Urinbeständig, Sehr hohe
Beanspruchung, Schwer entflammbar, IMO

Pflegeanleitung | *care instructions*



Brandtests | *fire tests*

EN1021 Teil 1+2, BS 5852 source 0
(cigarette), BS5852 source 1
(match), MVSS302, CAL 117,
NFPA 260, IMO FTPC 2010 Part 8