

ALVA 494



Zusammensetzung | *composition*

68% Polyvinylchlorid, 31% Baumwolle, 1% Polyurethan

Breite | *width*

140 cm

Gewicht | *weight*

900 g/lfm

Scheuertouren | *martindale rubs*

150000

Kettapport | *warp repeat*

--

Schussrapport | *weft repeat*

--

Lichtechtheit | *colour fastness*

6-7

Reibechtheit | *abrasion resistance*

trocken: 4 nass: 3-4

Pilling | *pilling*

Besonderheiten | *specials*

Antibakteriell, Desinfektionsmittelbeständig,
Schweißbeständig, Schwer entflammbar,
Sehr hohe Beanspruchung

Pflegeanleitung | *care instructions*



Brandtests | *fire tests*

--